

Test G205 de l'ASTM

ID de marchandise	Point d'inversion de l'émulsion [PIE] (% de brut/d'eau)	Résultats de l'ECT (en utilisant la saumure séparée du PIE)	Mouillabilité
BR-012 (lourd)	10/90	8,43 mils/an (inhibiteur)	Mouillage du pétrole
SLD-498 (diluant)	40/60	2,26 mils/an (inhibiteur)	Mouillage de l'eau
SHE-679 (moyen)	60/40	2,26 mils/an (inhibiteur)	Mouillage du pétrole
SPR-787 (moyen)	40/60	3,99 mils/an (inhibiteur)	Mouillage mixte